

# Putsfärg V – en ny modern fasadfärg med mineraliskt utseende



# Putsfärg V är en suverän färg för både små och stora fastigheter

Landora har utvecklat en ny putsfärg baserad på den senaste tekniska forskningen. Färgen innehåller en ny typ av bindemedel som i kombination med högvärdiga pigment ger mineralfärgsliknande egenskaper. Samtidigt som färgfilmen hindrar fukt att tränga in i fasaden, släpper den ut vattenånga. Putsfärg V skapar därmed utmärka förutsättningar för en välmående putsfasad.

Putsfärg V har en unik vidhäftningsförmåga till mineraliska underlag och är extremt kulörstabil. Färgen har hög täckförmåga och ger en helmatt, naturtrogen yta.

Putsfärg V kan användas på alla mineraliska underlag såsom puts, betong, tegel, eternit, konsthartsputs och tidigare målade ytor.



Optimalt skydd mot fukt och skadliga luftföroreningar i kombination med färgskiktets extremt goda förmåga att "andas" medför att Putsfärg V tillgodoser de högt ställda kraven vid modernt byggande av såväl villor som hyreshus och affärsfastigheter.



# Landora Putsfärg V är utvecklad för det tuffa svenska klimatet



I det tuffa svenska klimatet gäller det att tänka sig för både en och två gånger innan man målar om sin fasad. En putsad fasad måste kunna andas. Färgskiktet måste därför ha förmågan att släppa ut vattenånga samtidigt som färgskiktet ska hindra regn och fukt att tränga in i fasaden. Ett internationellt ledande kemiföretag har därför utvecklat ett nytt bindemedel som

tillgodoser byggkonstruktörernas hårda krav. Bindemedlet heter HydroPliolite och är basen i Landora Putsfärg V. Med detta bindemedel får färgen extremt goda egenskaper, som tidigare inte varit möjligt att kombinera med lätt användbarhet. Putsfärg V kan användas såväl ute som inne.

**+ Unik vidhäftningsförmåga**

**+ Färgfilmen släpper ut vattenånga men hindrar fukt att tränga in**

**+ Extremt kulörstabil**

**+ Lätt att applicera**

**+ Hög täckförmåga**

**+ Matt, mineralliknande yta**



# Putsfärg V – den moderna tekniken att måla puts, betong och eternit.

## Kapacitet:

Väderbeständig, vattenavvisande, slitstark.  
Med HydroPliolite – mycket god andningsförmåga.  
Unik vidhäftningsförmåga till underlaget.  
Extremt färgstabil.  
Mycket lätt att arbeta med.

## Täckförmåga:

Högtäckande. Skäckfri (blir ej flammig).

## Glans:

Glans 2 (helmatt).

## Miljöegenskaper:

Med det nya bindemedlet HydroPliolite är Putsfärg V vattenburen och miljöanpassad samt i det närmaste luktfri.

## Applicering:

Pensel, rulle eller spruta.

## Färgåtgång:

Ca 4-8 kvm/liter beroende på underlag.

## Torktid:

Ca 2 timmar, övermålningsbar efter ca 8 tim.

## Densitet:

Densitet ca 1,4.

## Volymtorrhalt:

Volymtorrhalt ca 37%.

## Spädning/rengöring:

Vatten.

## Kulörer:

Putsfärg V finns som standard i vit, ljusgul, skiffer, grå och svart. Övriga kulörer i brytsystemet.

## Förpackningar:

1L, 4 L och 10L.

