



Produktfakta - Golvlack V

Tekniska data

Applicering:
Pensel eller lackrulle.

Glans:
ca 30 (halvblank)

Färgåtgång:
ca 6-8 m² / lit.

Torktid:
Dammtorr efter ca. 1 tim.
Övermålningsbar efter ca 3 tim.
Vänta 1 vecka med att lägga mattor.

Densitet:
ca 1,1

Volymtorrhalt:
34 %

Spädning / rengöring:
Vatten.

Produktbeskrivning

Landora Golvlack V är en vattenbaserad lack som ger en hård och slitstark yta. Lacken är därför utmärkt till parkett- och trägolv men även för lackering av dörrar, foder och andra snickerier inomhus.

Bruksanvisning

Tidigare lackerade ytor:

1. Rengör noga och ta bort eventuell bonvax.
2. Matta ner ytan med fint sandpapper. Dammsug noga.
3. Lackera flödigt 2 ggr. Andra strykningen kan göras efter ca 3 timmar.

Om parkettgolvet är industrilackerat, slipa och provlackera en mindre yta för att bedöma vidhäftningen.

Nya och trärena ytor:

1. Slipa ytan med fint sandpapper. Dammsug noga och våttorka noga.
2. Lackera flödigt och låt torka 1 dygn.
3. Slipa bort ev. fiberresning med fint sandpapper.
4. Dammsug noga före färdigstrykning 1-2 ggr.

OBS! Omröres noggrant före användning och under arbets gång.

OBS. Landora Golvlack V uppnår sin fulla slitstyrka efter en vecka, varför man bör undvika att lägga på mattor eller belasta ytan den första veckan.

Förpackningsstorlekar:

Golvlack V finns i storleken 1 och 2,5 liter.

