



Produktfakta - Putsfärg V

Tekniska data

Applicering:

Pensel, rulle eller spruta.

Glans:

Matt

Färgåtgång:

ca 6 m² / lit.

Torktid:

ca 4 timmar (20°C)

Övermålningsbar efter 12 timmar

Densitet:

ca 1,2

Volymtorrhalt:

37 %

Spädning / rengöring:

Vatten

OBS! Mellan olika satser kan smärre kulörskillnader förekomma, därför det är lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer.

Produktbeskrivning

Landora Putsfärg V är avsedd för fasader och socklar av puts, betong och eternit. Färgen är diffusionsöppen vilket tillåter underlaget att andas och därmed minskar risken för frostsprängning. Produkten är baserad på Pliolite-typ. Landora Putsfärg V bibehåller sin kulör även efter lång tids ljusexponering.

Landora Putsfärg V är även lämpad för målning av putsade ytor inomhus, även på spisar, kaminer och murstockar. Kan målas på tidigare silikatfärg målade ytor.

Bruksanvisning

Omålad puts och betong:

Borsta bort lösa partiklar noggrant. Laga sprickor och hål. Om ytan är mycket sugande, förbehandla med Putsgärg V, utspädd med 20 % vatten.

Täckmåla 2ggr med Landora Putsfärg V.

Tidigare målade ytor:

Ta bort löst sittande puts och färg. Laga sprickor och hål. Tvätta med Landora Alg- & Mögeltvätt.

Borsta bort löst sittande partiklar noggrant. Laga sprickor och hål.

Om ytan är mycket sugande, förbehandla med Putsgärg V, utspädd med 20 % vatten.

Täckmåla 2 ggr med Landora Putsfärg V.

OBS! Ny puts ska torka i 4-6 veckor före målning.

Måla ej på solvarm yta eller sent på dagen. Om flera burkar används, blanda innehållet i en större burk för att undvika nyansskillnader. Om målningen måste avbrytas, sluta i hörn eller skarv.

**Förpackningsstorlekar:**

Putsfärg V finns i storleken 1, 4 och 10 liter.