



Produktfakta - Träolja 30

Tekniska data

Applicering:
Pensel eller trasa.

Färgåtgång:
ca 8-10 m² / lit.

Torktid:
ca 1 dygn

Antal behandlingar:
1-2 per år.

Densitet:
ca 0,83

Volymtorrhalt:
ca 30 %

Spädning / rengöring:
Lacknafta aromatfri

Produktbeskrivning

Träolja 30 är baserad på kallpressad rå linolja, standolja samt alkydolja och innehåller paraffin.

Träolja 30 är avsedd för utvändig behandling av tryckimpregnerat och tidigare obehandlat trä.

Träolja 30 ger en vattenavvisande yta som skyddar träet mot röta, mögel och sprickbildning.

Bruksanvisning

Tillse att underlaget är väl rengjort och torrt.

Stryk på träoljan flödigt med pensel eller trasa, efter ca 15 minuter torkas överskottet bort med en ren trasa. Ev behöver behandlingen upprepas efter ett par dagar för att mätta ytan.

OBS! Använda trasor, trassel etc. kan självantända och måste oskadliggöras t.ex. i vatten.



Förpackningsstorlekar:

Träolja 30 finns i storleken 1, 3 och 4 liter.
1 och 4 liters utgår under 2009.