



Produktfakta - Utelasyr V

Tekniska data

Applicering:
Pensel

Glans:
Halvblank

Färgåtgång:
Hyvlat trä: ca 6-8m² / lit.
Ohyvlat trä: 4-5 m² / lit.

Torktid:
ca 6-8 timmar (20°C)
Övermålningsbar efter ca 24 timmar

Densitet:
ca 1,05

Volymtorrhalt:
ca 32 %

Spädning / rengöring:
Vatten

OBS. Den slutliga kulören är beroende av underlagets sugförmåga samt antalet behandlingar. Önskas en ljusare kulör är det lämpligt att späda med Utelasyr V Färglös.

Produktbeskrivning

Utelasyr V är en alkydoljebaserad, vattenburen lasyr avsedd för utvändigt trä. Utelasyr V framhäver träets naturliga struktur samtidigt som den ger en vattenavvisande yta som motverkar sprickbildning hos träet. Kan även användas inomhus.

Bruksanvisning

Nytt och tidigare laserat trä:
Rengör noga med Landora Alg- & Mögeltvätt, lasera minst 2 ggr för att få bäst skydd.

För att få jämnare kulör målas först ett skikt med Utelasyr Färglös och sedan önskad kulör.

För bästa resultat är det viktigt att underlaget är torrt.

OBS!
Rätt kulör framträder först när lasyren har torkat. Rör om väl före användning.

Nytt obehandlat trä skall behandlas senast 14 dagar efter uppsättning. Måla ej på solvarm yta eller sent på dagen med risk för dagg. Om flera burkar används, blanda innehållen för att undvika eventuella färgskillnader. Om målningen avbryts, sluta i hörn eller skarv.

Förpackningsstorlekar:

Utelasyr V finns i storleken 1 och 4 liter.

